


ADLER Innenlasur UV 100

30800

Лессирующая лазурь для внутренних работ



Описание продукта

Декоративная лессирующая лазурь для создания натурального эффекта внутри помещений. В состав входят эффективные светостабилизаторы, чем обеспечивается уникальная долговременная защита от ультрафиолетового излучения и пожелтения древесины. Длительное время сохраняет свою эластичность. Поверхность, обработанная Innenlasur UV100, сохраняет способность «дышать» и испарять лишнюю влагу, регулируя влажность древесины. Водорастворимая.

Особые свойства

Продукт содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие лигнин (компонент древесины под влиянием УФ-излучения приобретает желтоватый оттенок.). За счёт этого обеспечивается непревзойденная защита древесины. Естественный облик древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования прочих бесцветных лессирующих красок. Не отслаивается. Обладает отличными декоративными свойствами. Колеруется во множество оттенков. Приятная на ощупь благородная приглушенно- матовая поверхность. Очень хорошо наносится. Быстрое время высыхания.

Сфера применения

Для обработки стропильных конструкций, обшивки стен и потолков, деревянных элементов интерьера и детских комнат.

Продукт не рекомендован для обработки лиственной древесины природных насыщенных цветов (меранти, красного дерева и т.д.)

Способ нанесения

Продукт наносится кистью.

Подготовка основания

Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Старые и отслаивающиеся покрытия удалить. Содержание влаги в древесине 12-15%. Подходит как для ошлифованной, так и строганной древесины.

Структура покрытия

Продукт Innenlasur UV100 наносится на поверхность в два слоя.

При необходимости возможна легкая промежуточная шлифовка абразивным волокном

Температура применения и объекта

Не менее +10 °C. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

Рабочий инструмент

После работы сразу же очистить водой.

Разведение

Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.

11-10 (вместо 01-09) ZKL 5310

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Время высыхания (при 20 °С)	Высыхание от прилипания пыли – ок. 30 минут Шлифовка – ок. 60 минут Последующая лакировка – ок. 60 минут
Удельный расход (на каждый слой)	Ок. 10 м ² /л
Емкость	0,75 л; 3 л
Условия хранения	
Оттенок	UV 100 farblos/бесцветный. Колеруется во множество оттенков. Система Color4You.
Указания по технике безопасности	Соблюдать указания паспорта по безопасности!