

Aviva Terra Ultra-Weiß

4024


Премиальная интерьерная краска без добавления консервантов для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Высококачественная, ультрабелая, дышащая краска для окраски стен и потолков в интерьере. Продукт характеризуется улучшенными свойствами и отличной укрывистостью. Очень экономичный и легко наносимый продукт без запаха, изготовлен без добавления растворителей и пластификаторов. Ресурсосберегающее производство, поскольку ископаемое сырье заменяется возобновляемым.

Особые свойства Стандарты испытаний



- **ÖNORM EN 1062-1**
Высокая паропроницаемость, соответствует классу V1
- Продукт отмечен зеленым знаком **ADLER green-Label** Produkt, что значит, проверен по 3 категориям: окружающая среда, здоровье и безопасность, срок службы. Обратите также внимание на паспорт экологичности.
- **ÖNORM EN 13300**
Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1
Контрастность (укрывистость): Класс 1 (при 8 м²/л)
Степень глянца: глубоко матовый
Максимальный размер зерна: мелкий (<100 мкм)
- **Награжден Австрийским знаком экологичности (UZ 17).**
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- Имеет серебряную сертификацию по стандарту **Cradle to Cradle Certified®**
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- Внесен в список **baubook**
Подтверждено внешним сертификатом испытаний.
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



- Для белой окраски стен и потолков в интерьере.
- Особенно подходит для гостиных, спальных, детских комнат, офисов, больниц, санаториев, школ и т.д., которые нуждаются в быстрой окраске.


НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению



- Перед применением продукт перемешать
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °С.
Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому они неизбежны (BFS-Merkblatt 25).
- Не наносите краску на эластичные шовные массы и уплотнительные профили (это может привести к образованию трещин или отшелушиванию краски)!
- Особенно при ремонте, благодаря высокой непрозрачности, обычно достаточно одного слоя краски.
- Из-за отсутствия в составе консервантов, для покраски рекомендуется использовать чистые инструменты, воду и отдельный контейнер, в противном случае срок хранения оставшегося количества краски значительно уменьшается.
- Тщательно укройте и защитите объекты, не подлежащие окраске.
- Брызги краски немедленно удалить водой.
- Любое изменение последовательности обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать неблагоприятное влияние на результат.

Метод нанесения



Метод нанесения	Кисть	Валик	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительное сопло (Ø мм)	-	-	0,53 – 0,63
Распылительное сопло (Ø дюйм)	-	-	0,021 – 0,026
Угол (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 – 180
Размер сетки(мкм)	-	-	200
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя (%)	0 - 5		
Расход (мл/ м²)	125 - 145		
Укрывистость на слой (м²/ л) ¹⁾	7 - 8		
¹⁾ Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее покрытие

примерно через 3-4 часа

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очистка рабочего инструмента

Сразу же после использования промыть водой с мылом.

Для удаления засохших остатков краски рекомендуем Abbeizer Express 8313.

ОСНОВАНИЕ**Тип**

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Свойства

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия.

Обратите внимание на стандарты ÖNORM B 3460 часть 1 и ÖNORM B 2230 часть 1.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, DIN18363, часть C, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Подготовка основания

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпатлевкой.
- Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Для борьбы с плесенью в помещениях Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 или Aviva Fungisan 8308.

Штукатурные растворы P II и P III

Свежештукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости, отшлифована (затерта).

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса P IV и P V

Отшлифуйте любые существующие минерализированные корочки.

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Гипсокартон (ГКЛ)

Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль.

Нанесите слой Aviva Tiefengrund WV 4074 разбавленный с водой 1:1.

Бетонные поверхности

В случае загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом.

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Основания с достаточной несущей способностью

Матовые, легко впитывающие основания не требуют дополнительной подготовки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074.

Следует избегать гляцевания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.


СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	См. пункт «Подготовка основания»
Промежуточное покрытие	При необходимости Aviva Ultra-Weiß 4059 с максимальным разбавлением водой до 5 %.
Финишное покрытие	Aviva Terra Ultra-Weiß 4024 с максимальным разбавлением водой до 5 %.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	1 л, 3 л, 9 л, 15 л
Оттенки/Степень глянца	Белый 4024050063 Для обеспечения однородности цвета используйте на одной и той же поверхности материал из одной партии.
Дополнительные продукты	Aviva Tiefengrund WV 4074 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 Aviva Fungisan 8308 Abbeizer Express 8313 Entfetter 8009

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок годности /Условия хранения	Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C). Содержимое вскрытых контейнеров следует как можно быстрее использовать.
	
Технические характеристики	Содержание ЛОС Предельное значение ЕС для Aviva Terra Ultra-Weiß (кат. A/a): 30 г/л. Aviva Terra Ultra-Weiß содержит максимум < 1 г/л летучих органических соединений.
Код GISCODE	BSW10
Декларация ингредиентов в соответствии с VdL-RL 01	Полистирол-акрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, каолин, вода, добавки

Указания по технике безопасности



При работе с малозагрязняющими лаками также необходимо соблюдать стандартные меры безопасности.

Избегайте вдыхания паров при распылении. Используйте защитную маску(комбинированный фильтр A2 / P2).

При нанесении рекомендуется использовать защитные очки.

В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой.

Обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после обработки.

Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
