

422 PARKETT

однокомпонентный герметик на базе акриловой дисперсии



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

ИСПЫТАНИЯ:

Соответствует требованиям Eimcode EC1-PLUS "R"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа: акрилатная дисперсия

Время образования пленки: ~ 10 мин.

Отверждение: ~ 2 мм за/часа (при +23°C, относительной влажности воздуха 50 %)

Шлифование: через 18-24 часа (при +23°C, относительной влажности воздуха 50 %)

Полная нагрузка: через 2-3 дня

Плотность: ~ 1,54 (EN ISO 1183-1)

Твердость по Шору: ~ 40 (DIN 53505)

Усадка: ~ 18% (EN ISO 10563)

Температура применения: +5° C до + 35° C

Температурная устойчивость: - 20° C до +80° C

Условия хранения: 18 месяцев, в сухом, прохладном месте, не замораживать

Цвет: согласно актуальной карте цветов

Форма поставки: картуш 310 мл, другие ёмкости по запросу

СВОЙСТВА:

Продукт 422 PARKETT – готовая к использованию шовная масса на акрилатной основе. Материал не содержит растворителя, является длительно эластичным, не имеет запаха. Продукт быстро шлифуется, отличается удобством в использовании. После полного затвердевания 422 PARKETT можно покрывать всеми видами паркетных лаков.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт предназначен для герметизации швов деревянных полов на стыках, плинтусов, дверных проёмов, а также для кромочных швов паркетных полов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Основание должно быть сухим, чистым, свободным от пыли, масел, жиров. Остатки старого воска и пр. из швов полностью удалить. Наконечник картуша обрезать по резьбе под прямым углом, накрутить насадку и обрезать под углом по ширине шва. Наполнить швы толстым слоем и разровнять подходящим шпателем и водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Вследствие большого разнообразия существующих на рынке лакокрасочных средств рекомендуется пробное нанесение на совместимость герметика и наносимого материала. Преждевременное нанесение лакокрасочного покрытия на герметик или превышение растяжения шва может привести к образованию трещин в покрытии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдать требования паспорта безопасности ЕС! Актуальное издание можно найти на сайте компании www.ramsauer.at.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ:

Не глотать, избегать длительного или повторного контакта с кожей. Не давать детям. Соблюдать требования паспорта безопасности!



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Придерживайтесь срока годности продукта. Не предназначено для обширного склеивания поверхностей. Увеличение толщины слоя герметика замедляет процесс затвердевания. При нанесении слоя герметика толщиной более 15 мм, проконсультируйтесь с технологическим отделом компании. В зависимости от материала у акрилатов может происходить изменение цвета при отверждении или высыхании, окончательный цвет достигается после полного высыхания продукта. Сокращается срок годности и изменение свойств продукта при хранении и / или транспортировки в течение длительного периода времени (нескольких недель) в условиях влажной или повышенной температуры воздуха. Материал следует защищать от замерзания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА:

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут отклоняться от приведенных данных. По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности. При применении следует руководствоваться последней редакцией технического описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании www.ramsauer.at.



КАЧЕСТВО С ГАРАНТИЕЙ

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Бад Гойзерн/Хальштеттер Зее, Зарштейн 17, Австрия

Телефон: +43 (0)6135 8205-0 Телефакс: +43 (0)6135 8323 E-Mail: office@ramsauer.at Internet: www.ramsauer.at