


## Pullex High-Tech

50460 ff

### Лазурь для наружных деревянных изделий



#### Описание продукта

Лазурь для древесины с содержанием растворителя без ароматических соединений бытового и небытового назначения для наружных деревянных изделий. Сочетание алкидных смол с высоким содержанием твёрдых частиц обеспечивает высокое содержание нелетучих веществ и в то же время низкую вязкость. Очень хорошая проникаемость в деревянное основание. Высококачественные УФ-фильтры гарантируют долгосрочную защиту от атмосферных воздействий.

#### Особые свойства

Покрытие защищает от поражения грибом синева древесины и плесневым грибом.

#### Сфера применения

Наружные деревянные элементы, не имеющие постоянных размеров, такие как деревянные дома, козырьки, деревянные обшивки, балконы и пр.

При обработке древесины лиственных пород с глубокими порами (например, дуба) нужно учитывать необходимость более частых восстановительных работ.

На древесине экзотических пород (например, ироко) время высыхания может быть более продолжительным.

#### Способ нанесения

Наносить кистью, **не распылять!**

#### Нанесение нового слоя

2 слоя неразбавленной цветной глазури Pullex High-Tech 50460 ff. Время промежуточного высыхания прил. 12 часов.

#### Нанесение ухаживающего покрытия

Ещё нетронутые поверхности очистить от пыли и загрязнений и покрыть 1 слоем глазури Pullex High-Tech 50460 ff светлых оттенков.

#### Нанесение восстанавливающего покрытия

Выветренную, сильно впитывающую древесину с помощью латунной проволочной щётки очистить от старых отслаивающихся покрытий, пыли и загрязнений. 1 слой пропитывающей грунтовки Pullex Imprägnier-Grund 50208 для выравнивания поверхности и усиленной защиты от поражения синева, грибом или насекомыми.

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

	<p>Время высыхания прикл. 12 часов  2 слоя цветной глазури Pullex High-Tech 50460 ff, не разбавлять. Время промежуточного высыхания прикл. 12 часов  Горизонтальные деревянные детали покрыть 2 тонкими слоями во избежание толстых слоёв.</p>																
<b>Разведение</b>	Продукт готов к обработке.																
<b>Температура применения и объекта</b>	Не ниже + 5 °С																
<b>Время высыхания (при температуре помещения 20 °С)</b>	Готов к покрытию лаком прикл. через 12 часов.																
<b>Рабочие инструменты</b>	Сразу после использования очистить с помощью ADLER Adlerol 80301.																
<b>Укрывистость (за одно нанесение)</b>	12–15 м <sup>2</sup> /л																
<b>Емкость</b>	Стандартные оттенки: 750 мл, 2,5 л, 5 л W30: 750 мл, 2,5 л, 10 л																
<b>Срок годности</b>	<p>Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.</p> <p>Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания/образования плёнки.</p>																
<b>Стандартные оттенки</b>	<table border="0"> <tr> <td>Ива</td> <td>50461</td> <td>Сосна</td> <td>50464</td> </tr> <tr> <td>Дуб</td> <td>50462</td> <td>Орех</td> <td>50465</td> </tr> <tr> <td>Лиственница</td> <td>50463</td> <td>Палисандр</td> <td>50466</td> </tr> <tr> <td>Каштан</td> <td>50469</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Pullex High-Tech W30 50460 использовать только для осветления и смешивания оттенков согласно палитре для древесины ADLER Living Wood, редакция 21.</p> <p>При осветлении стандартных оттенков с помощью бесцветной глазури Pullex High-Tech 50460 для нанесения нового покрытия учитывать необходимость более частых восстановительных работ (сниженная УФ-защита).  Поэтому для осветления тёмных оттенков использовать оттенки «Ива» или «Дуб».</p> <p>На получаемый в результате конечный цвет влияет оттенок глазури, количество нанесенного продукта и собственный цвет древесины основания.  Рекомендуется изготовить образец на основании из оригинальной древесины.</p>	Ива	50461	Сосна	50464	Дуб	50462	Орех	50465	Лиственница	50463	Палисандр	50466	Каштан	50469		
Ива	50461	Сосна	50464														
Дуб	50462	Орех	50465														
Лиственница	50463	Палисандр	50466														
Каштан	50469																
<b>Данные по технике безопасности</b>	<p>Соблюдать требования паспорта безопасности!</p> <p><b>При использовании тряпок, пропитанных продуктами, высыхающими путём окисления, существует опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные Pullex High-Tech, просушивать в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.</b></p>																